

# FICHA TÉCNICA



## JOKISCH KORIA NEFO 24.24 (Jokisch Cera anticorrosiva 70)

Cera anticorrosiva de larga duración, que garantiza una protección duradera incluso en condiciones tan duras como las del transporte marítimo.

### MODO DE EMPLEO

La aplicación puede realizarse con aerosol, en remojo o con brocha. La película resultante de la aplicación protege de forma fiable de la corrosión y es fácil de retirar con un limpiador de hidrocarburos o un limpiador líquido alcalino.

### PROPIEDADES

- Producto universal anticorrosivo
- De alta viscosidad
- Forma una película protectora cerosa marrón
- Repelente al agua
- Lista para usar y fácil de retirar (Limpieza: cualquier producto en tienda)
- Fácil de usar
- Sin compuestos de bario y con ello una mayor seguridad para el usuario.

### DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

Almacenamiento interior: 24 Meses  
Almacenamiento exterior: 24 Meses

### FICHA TÉCNICA

	UNIDAD	MÉTODO	JOKISCH KORIA NEFO 24.24
Viscosidad a 20°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042	80
Densidad a 20°C	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51 757	0,85
Punto de inflamabilidad	°C	ASTM D93	39
Ensayo de niebla salina		-	48h= R0-1

Estas indicaciones están actualizadas. Sirven como descripción del producto, pero no garantizan sus propiedades específicas. No están por ello sujetos a obligaciones.

### ALMACENAMIENTO

Tempertura de almacenamiento: 5 – 40°C  
Caducidad: 36 Meses

Jokisch GmbH  
Fabrik für Schmier- und Kühlmittelspezialitäten

Industriestraße 5-10 | 33813 Oerlinghausen  
T +49 52 02 97 34 0 | F +49 52 02 97 34 49  
info@jokisch-fluids.de | www.jokisch-fluids.de

